



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

# 500 ENTFERNER

## PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: organische Säure, Naphtha, Verdickungsmittel  
Konsistenz: Pastös, Standfest  
Dichte: 0,88 – 0,90 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 1,7 – 2,0  
Aussehen: Rotbräunliche Paste  
Lagerstabilität: 12 Monate im Originalgebinde  
Lagertemperatur: +5°C bis +25°C. Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Reinigung: Reinigungsbenzin

## EIGENSCHAFTEN

Der 500 ENTFERNER ist eine rot-braune Paste mit einem leichten Geruch nach Bohnerwachs. Das Produkt ist mit Wasser nicht mischbar. Unser 500 ENTFERNER eignet sich zum Entfernen ausgehärteter Silikondichtstoffe und Silikonverschmutzungen

## ANWENDUNGSGEBIETE

Der 500 ENTFERNER dient zum Entfernen fest anhaftender Silikonreste auf Glas, Keramik, Emaille, Metallen, Acryl und PVC. Aufgrund des sauren Wirkstoffes ist die Anwendung auf korrosionsgefährdeten Metallen oder auf basischen Substraten wie Beton, Mörtel, Marmor etc. nicht ratsam. Im Zweifelsfall empfehlen wir eigene Versuche auf einer unauffälligen Stelle.

## VERARBEITUNG

Zum Öffnen der Kartusche die Metallmembran vollständig mit einem geeigneten Werkzeug durchstoßen (z.B. mit einem Schraubenzieher). Bei der Arbeit mit dem 500 ENTFERNER darauf achten, Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nach dem Durchstoßen der Metallmembran Kunststoffdüse entsprechend der gewünschten Fugenbreite (schräg) abschneiden und aufschrauben. Danach die Kartusche in eine handelsübliche Kartuschenpistole einlegen und den 500 ENTFERNER in einer Schichtstärke von 3-5mm auf die jeweiligen Silikonreste auftragen.

Je nach Schichtdicke zwischen 2 und 6 Stunden auf die

## GEFAHRENHINWEISE

Bei der Anwendung von 500 ENTFERNER ist auf eine ausreichende Belüftung des Raumes zu achten.

## SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) erhältlich.

## MÄNGELHAFTUNG

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung

Silikonreste einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit die Silikonmasse mit einem Spachtel oder Lappen entfernen. Anschließend den Untergrund mit einem weichen Lappen und etwas Reinigungsbenzin nachreinigen. Sind nach der Reinigung noch nicht alle Silikonreste entfernt, Behandlung mit 500 ENTFERNER wiederholen.

Zur Neuverfugung muss der Untergrund trocken, sauber und fettfrei sein.





**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden

kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at) downloaden können.



## **QUALITÄT MIT SICHERHEIT**

**Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Österreich**

Telefon: +43 (0)6135 8205-0, Telefax: +43 (0)6135 8323 - E-Mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at) - Internet: [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)